

Orientacyjne maksymalne powierzchnie dla szyb zespolonych

Maksymalna powierzchnia m ²	Maksymalna długość boku mm	Grubość szyb mm	Odstęp pomiędzy szybami mm	Całkowita grubość zestawu mm	
				jednokomorowy	dwukomorowy
1,50	2000	4 lub 33.x	6	14	24
2,50	2500		8	16	28
3,50	3000	6 lub 44.x	10	22	38
4,50	3000		12	24	42
6,00	3500		16	28	50

- przy stosowaniu w szybie zespolonej szkła o różnych grubościach, powierzchnię ogranicza zawsze szyba o mniejszej grubości,
- przy przeliczaniu grubości szkła laminowanego na grubość szyby monolitycznego stosuje się współczynnik 0,63

Tabela przeliczenia grubości szkła

Typ szkła laminowanego	Grubość szyby (mm)	Grubość przeliczona
33.1	6,4	4,03
33.2	6,8	4,28
33.4	7,6	4,79
44.1	8,4	5,29
44.2	8,8	5,54
44.4	9,6	6,05